

95 AQUA TRÄLASYR

Alternativa 95 Trälasyr

Lazurovací lak na dřevo, transparentní

Popis výrobku:

Typ: Tenkovrstvý lazurovací lak na dřevo, alkydový, vodou ředitelný

Flügger 95 Aqua Trälasyr je vydatný, polomatný, tenkovrstvý, transparentní lazurovací lak založený na speciálních povětrnostním podmínkám odolných vodou ředitelných alkydových pryskyřicích. Poskytuje polomatný transparentní vzhled, zachovávající viditelnou texturu a kresbu dřeva. Gelová konzistence nátěrové hmoty umožňuje snadné nanášení. Barevné odstíny obsahují účinný UV filtr chránící dřevo před škodlivým UV zářením, bezbarvá varianta není vhodná jako finální nátěr v exteriéru. Chrání ošetřený povrch před napadením plísněmi. K dostání ve více než 15 odstínech.

Aplikace výrobku:

Vhodný jako finální nátěr k ošetření dřevěných výrobků v exteriéru, zejména pak oken a dveří, zahradního nábytku, plotů, obložení, chatek apod. Ideální pro použití na povětrnostním podmínkám vystavené dřevo nové, nebo již degradované dokonale vybroušené vždy však nejprve ošetřené impregnačním nátěrem Flügger 90 Aqua Grundolie nebo na dřevo tlakově nebo vakuově impregnované.

Ošetřovaný podklad musí být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru. Před nátěrem je vhodné povrch očistit přípravkem Flügger 37, Basic Cleaner nebo Flügger Facaderengoring. Plísňe a mechy odstraňte přípravkem Flügger 39. Dříve ošetřené dřevo krycími nátěry dokonale vybruste a odstraňte původní nátěry. Dříve lazurované dřevo lehce přebruste a očistěte tvrdým nylonovým kartáčem. Uvolněné části opravte a části bez povrchové úpravy ošetřete základním impregnačním nátěrem Flügger 90 Aqua Grundolie. Před použitím a v průběhu používání důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem, nevsáknuté přebytky nátěru po chvíli učešte suchým štětcem. Aplikujte minimálně dva nátěry, u světlých odstínů až tři nátěry.

POZNÁMKA: Transparentní nátěry vyžadují v porovnání s krycími nátěry častější údržbu. Nepoužívejte bezbarvou variantu jako finální nátěr na dřevo v exteriéru.

Technická data:

Hustota:	1,01 kg / ltr.
Lesk:	30, polomat
Obsah sušiny:	25 % váhy, 23 % objemu
Vydatnost:	cca 4-5 m ² / ltr. na hrubě opracované dřevo cca 9-10 m ² / ltr. na hladce opracované dřevo
Teplota při nanášení:	Min. +5 °C, maximální relativní vlhkost 80%, platí i po dobu schnutí!
Doba schnutí při 20°C, 60% RH:	na dotek 4 hod. v závislosti síle vrstvy další nátěr po 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	neředit
Čištění:	v mýdlové vodě, zaschlý přípravek lze odstranit mechanicky.
Skladování:	V uzavřených originálních nádobách při teplotě 5-25°C. Chránit před mrazem a vysokými teplotami!

LIKVIDACE ODPADU - Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, vodních toků nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní vodu. Odpady, včetně prázdných obalů, jsou sledovanými odpady a musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. ODPADY ODEVZDEJTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU! Kód odpadu - zbytky tekuté barvy 08 01 02, obal N-15 01 02.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE - Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit při práci! Používat v dobře větraných místnostech. V případě nedostatečného větrání použít respirační ochranné pracovní pomůcky. Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Při zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté vyhledat lékaře. Nepožívat vnitřně. Více informací naleznete v Bezpečnostním listě výrobku.

V souladu se směrnici o nebezpečných látkách 88/379/EEC a zákona č. 157/1998 Sb. není výrobek klasifikován jako nebezpečný. S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Výrobky obsahující fungicidy se obecně nedoporučují pro použití v obytných místnostech. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. Ujistěte se o aktuálnosti dokumentu.

Výrobce: Flügger A/S, Islevalvej 151, DK-2610 Rødovre, Denmark, www.flugger.com, tel +45 7015 1505
Distributor v ČR: HEMAX TRADING, spol. s r. o., Albrechtická 2160/39, CZ-794 01 Krnov, tel./fax: +420 554 611 789, e-mail: info@flugger.cz, www.flugger.cz