

98 AQUA TÄCKLASYR

Alternativa 98 Täcklasyr

Lazurovací lak na dřevo, plně krycí

Popis výrobku:

Typ: Silnovrstvý, plně krycí lazurovací lak na dřevo, alkydový vodou ředitelný

Flügger 98 Aqua Täcklasyr je vydatný, polomatný, silnovrstvý, plně krycí lazurovací lak založený na speciálních povětrnostním podmínkám odolných vodou ředitelných alkydových a akrylátových pryskyřicích v kombinaci se lněným olejem. Lněný olej s alkydem poskytuje výbornou schopnost penetrace a akrylát zajišťuje pružnost nátěru a extrémní odolnost povětrnostním podmínkám. Poskytuje krycí vzhled zachovávající viditelnou strukturu dřeva. Konzistence nátěrové hmoty umožňuje snadné nanášení. Poskytuje výbornou přilnavost, zejména na absorpční povrchy. Gelová konzistence umožňuje jednoduchou aplikaci i v těžko přístupných místech a výbornou kryvost nátěru. Je proto ideální na plochy, kde zamýšlíme změnit barevný odstín. Chrání ošetřený povrch před napadením plísněmi. Je možné jej barevně tónovat do odstínů NCS, RAL a Flügger. Krycí schopnost jednotlivých odstínů je uváděna na etiketě.

Aplikace výrobku:

Vhodný jako finální nátěr k ošetření dřevěných výrobků v exteriéru, zejména pak oken a dveří, plotů, obložení, chatek apod. Ideální pro použití na povětrnostním podmínkám vystavené dřevo nové, nebo již degradované dokonale vybroušené dřevo nebo na dřevo tlakově nebo vakuově impregnované.

Ošetřovaný podklad musí být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru. Před nátěrem je vhodné povrch očistit přípravkem Flügger 37, Basic Cleaner nebo Flügger Facaderengoring. Plísně a mechy odstraňte přípravkem Flügger 39. Dříve ošetřené dřevo krycími nátěry dokonale vybruste a odstraňte původní nátěry. Uvolněné části opravte. Nové a obnažené dřevo ošetřete základním impregnačním nátěrem Flügger 90 Aqua Grundolie. Před použitím a v průběhu používání důkladně promíchejte. Aplikujte štětcem nebo válečkem, přebytek nátěru po chvíli učešte suchým štětcem. Aplikujte dva až tři nátěry.

POZNÁMKA: Na horizontálních částech může dojít k rychlejšímu opotřebení nátěru. Věnujte proto pozornost těmto plochám a včas nátěr renovujte. Vlhkost ošetřovaného povrchu musí být maximálně 12% +-3 u oken a 18% u ostatního řeziva. PVC lišty s obsahem plastifikátoru mohou způsobit špatnou přilnavost nátěru. Průmyslově lakované výrobky – proveďte zkušební nátěr za účelem zjištění přilnavosti nátěru.

Technická data:

Hustota:	1,29 kg / ltr.
Lesk:	20, polomat
Obsah sušiny:	61 % váhy, 44 % objemu
Vydatnost:	cca 6-8 m ² / ltr. na hrubě opracované dřevo cca 10-12 m ² / ltr. na hladce opracované dřevo
Teplota při nanášení:	Min. +5 °C, maximální relativní vlhkost 80%, platí i po dobu schnutí!
Doba schnutí při 20°C, 60% RH:	na dotek 1 hod. v závislosti síle vrstvy další nátěr po 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	neředit
Čištění:	v mýdlové vodě, zaschlý přípravek lze odstranit mechanicky.
Skladování:	V uzavřených originálních nádobách při teplotě 5-25°C. Chránit před mrazem a vysokými teplotami!

LIKVIDACE ODPADU - Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, vodních toků nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní vodu. Odpady, včetně prázdných obalů, jsou sledovanými odpady a musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. ODPADY ODEVZDEJTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU! Kód odpadu - zbytky tekuté barvy 08 01 02, obal N-15 01 02.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE - Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit při práci! Používat v dobře větraných místnostech. V případě nedostatečného větrání použít respirační ochranné pracovní pomůcky. Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Při zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté vyhledat lékaře. Nepožívat vnitřně. Více informací naleznete v Bezpečnostním listě výrobku. V souladu se směrnici o nebezpečných látkách 88/379/EEC a zákona č. 157/1998 Sb. není výrobek klasifikován jako nebezpečný. S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Cobaltzirkoniumcarboxylate, může působit alergické reakce. Limitní hodnota VOC (Kat. A/e): 130 g/l (2010), hodnota VOC v produktu: max. 130 g/l

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Výrobky obsahující fungicidy se obecně nedoporučují pro použití v obytných místnostech. Naše odpovědnost se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků. Ujistěte se o aktuálnosti dokumentu.

Výrobce: Flügger A/S, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, Denmark, www.flugger.com, tel +45 7015 1505
Distributor v ČR: HEMAX TRADING, spol. s r. o., Albrechtická 2160/39, CZ-794 01 Krnov, tel./fax: +420 554 611 789, e-mail: info@flugger.cz, www.flugger.cz