

## Katalogový list překližka foliovaná Welde



### Rozměry desek

- Délka, mm: 2500; 2440
- Šíře, mm: 1250; 1220; 625
- Tloušťky, mm: 6; 8; 10; 12; 15; 18; 21; 24

Ostatní tloušťky a rozměry možné na vyžádání.

### Fyzikálně mechanické vlastnosti

№	Kritérium	Specifikace dých
		Robusta (dunajská delta)
1.	<i>Hustota, kg/m<sup>3</sup></i>	500
2.	<i>Ohybový modul elasticity, N/mm<sup>2</sup>: - Rovnoběžně s vlákny E   </i>	4900
	<i>- Kolmo na vlákna E ⊥</i>	4000
3.	<i>Ohybová pevnost v N/mm<sup>2</sup>: - Rovnoběžně s vlákny Ω   </i>	40
	<i>- Kolmo na vlákna Ω ⊥</i>	30
4.	<i>Otěruvzdornost /Taberova hodnota/</i>	350-400

**Foliovaná překližka WELDE je navržena pro cca. 30 - 40 násobné použití při bednění betonu.  
Pro vícenásobné použití dodržujte níže uvedená doporučení!**

No	Vzdálenost podpěr, m	Tloušťka foliované překližky, mm	Max. doporučená výška vrstvy betonu, cm
1	0.50	21	16 – 20
2	0.50	18	14 – 16
3	0.625	21	12 – 14
4	0.625	18	< 12

### Doporučení pro uživatele



#### Zatření hran

Hrany foliované překližky jsou ošetřeny barvou již z našeho výrobního závodu. Pokud jsou tyto desky před nasazením formátovány, je nutno ořezané hrany opět zatřit proti vnikání vlhkosti.



#### Zatírání otvorů


Všechny otvory do foliované překližky by měly být před prvním použitím zatřeny. Pokud tak neučiníte, může dojít k bobtnání v blízkosti nezatřeného otvoru a k destrukci povrchu překližky.



#### Údržba a opravy

Pro delší životnost desek by údržba povrchu měla proběhnout ihned po každém použití desek. Fenolický film může být omýván saponátem či čistou vodou za použití jemného kartáče. Ocelový kartáč nebo jiné ostré předměty mohou povrch překližky poškodit.

Mírné zvlnění povrchu desek při prvním nasazení vlivem vlhkosti je normálním jevem u překližek.



#### Skladování

Vždy ošetřete šalovací desky před jejich skladováním. Desky by měly být skladovány v zastřešeném prostoru, teplota není nutná. Desky v rámech systémového bednění mají být uloženy face to face a back to back. Tímto zamezíme jejich poškození. Jestliže jsou desky vlhké, nedoporučujeme je rychle vysoušet.